

SOLUFIX CALHAS & RUFOS

PRODUTO

CALHA & RUFO - Selante a base de polímeros sintéticos de cura neutra. Produto com longa durabilidade, especialmente desenvolvido pra fixação de Calhas e Rufos. Depois de curado produz um selante com excelente aderência para substratos mais comuns como: madeira, vidros, concreto, metais e alguns plásticos.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil extrusão mesmo em baixas temperaturas e aplicadores simples;
- Excelente aderência à cerâmica, aço, concreto, metal com superfície revestida.
- Excelentes características: boa elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento;
- Resistente a raios UV;
- Não Corrosivo

DADOS TÉCNICOS	
Aparência	Pastosa
Cor	Cinza
Resistencia à tração	1.72Mpa
Densidade a 23°C	1,48 ± 0.02 g/ml
Capacidade de Movimentação	20%
Temperatura de Aplicação	+5°C a + 35°C
Formação de Pele a 23°C e 50% UR	45 min*
Tempo de Cura a 23°C e 50% UR	5 mm/24h
Dureza Final Shore A	30
Resistência UV	Excelente
Resistência à água e spray salino	Excelente
Compatibilidade com tintas	Não é compatível com tintas
*O tempo é menor quanto maior a umidade relativa do ar e temperatura.	

INDICAÇÕES

- Vedação na instalação de Calhas e Rufos;
- Dutos de Ar condicionado ou ventilação.
- Outras aplicações da Construção Civil.

APLICAÇÃO

Recomenda-se realizar testes prévios de adesão em cada material. A superfície deve estar limpa, isenta de pó, gorduras, partículas soltas e substâncias que impeçam boa adesão. Restos de tinta e revestimentos mal aderidos devem ser removidos. Na utilização de solvente para limpeza, verifique a compatibilidade deste com o substrato. Se necessário utilize acetona. Pode ser necessário esfregar a superfície de metal previamente. Aguarde o substrato secar após o desengraxe. Em caso de aplicação em clima frio, condicionar a embalagem em torno de 20°C antes da utilização.

SOLUFIX CALHAS & RUFOS



ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco e fresco, na embalagem original, a temperatura entre +5°C e +25°C. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas após aberto. O armazenamento inadequado ou a exposição de mesmo a temperaturas acima de 25°C reduzirá a validade do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico antes da utilização.

ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto da aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Cartucho de 280 ml com 390g